

## Hardtop AX

### Descripción del producto

Es un recubrimiento poliuretano acrílico alifático, curado químicamente, de dos componentes. Proporciona un acabado de alto brillo con muy buena retención de brillo. Proporciona una buena resistencia química. Es un producto de altos sólidos. Como capa de acabado en ambientes de no inmersión.

### Uso recomendado

Marina:

Recomendado para costados, cubiertas y superestructuras.

Protective:

Recomendado para ambientes offshore, refinerías, centrales eléctricas, puentes y edificios. Adecuado para una amplia variedad de estructuras industriales. Usado como acabado en sistemas pre-calificados por NORSOK.

### Homologaciones y certificados

Homologado para APAS contra especificación 2911

Cuando se utiliza como parte de un esquema homologado, este material tiene la siguiente certificación:

- Retardador de llama de acuerdo con la Directiva de la UE para Equipos Marinos. Aprobado de conformidad con las partes 5 y 2 del anexo 1 del Código FTP 2010 de la IMO, o las partes 5 y 2 del anexo 1 de la IMO FTPC cuando cumplan los requisitos del Código Ch.8 FTP 2010 de la IMO

Consulte con su representante de Jotun para más detalles.

Se pueden facilitar otros certificados y/o homologaciones bajo pedido

### Colores

Colores seleccionados del sistema tintométrico Multicolor (MCI)

## Ficha del producto

| Propiedad            | Prueba/Norma                             | Descripción    |
|----------------------|------------------------------------------|----------------|
| Sólidos en volumen   | ISO 3233                                 | 63 ± 2 %       |
| Brillo (GU 60 °)     | ISO 2813                                 | brillo (70-85) |
| Punto de inflamación | ISO 3679 Method 1                        | 28 °C          |
| Densidad             | calculado                                | 1,4 kg/l       |
| COV-US/Hong Kong     | US EPA método 24 (ensayado)              | 325 g/l        |
| COV-EU               | IED (2010/75/EU) (calculado)             | 330 g/l        |
| COV-China            | GB/T 23985-2009 (ISO 11890-1) (ensayado) | 287 g/l        |

Los datos facilitados son los valores esperados para una fabricación típica, sujetos a ligeras variaciones en función del color final.

Toda la información es válida para pintura mezclada.

Descripción del brillo: Según la definición de Jotun Performance Coatings.

## Espesor de película por capa

### Rango de especificación estándar recomendado

|                            |          |                   |
|----------------------------|----------|-------------------|
| Espesor de Película Seca   | 50 - 100 | µm                |
| Espesor de Película Húmeda | 80 - 160 | µm                |
| Rendimiento teórico        | 13 - 6,3 | m <sup>2</sup> /l |

Los colores vivos pueden necesitar un espesor de película alto dentro del rango de aplicación recomendado para obtener opacidad.

## Preparación de superficie

Para asegurar una adherencia duradera de las siguientes capas, todas las superficies deberán estar limpias, secas y exentas de cualquier contaminación.

### Tabla sumario de la preparación de superficies

| Substrato            | Preparación de superficie                                            |                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                      | Mínimo                                                               | Recomendado                                                          |
| Superficies pintadas | Recubrimiento compatible, limpio, seco y sin daños (ISO 12944-4 6.1) | Recubrimiento compatible, limpio, seco y sin daños (ISO 12944-4 6.1) |

## Aplicación

### Métodos de aplicación

El producto puede aplicarse mediante

|                |                                                                                                                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pulverización: | Utilizar pistola convencional o pistola airless.                                                                                                                   |
| Brocha:        | Recomendado para hacer recortes y para pequeñas zonas, teniendo mucho cuidado en aplicar el espesor de película seca especificado.                                 |
| Rodillo:       | Puede usarse. Sin embargo, en aplicaciones a rodillo es necesario asegurarse de que se aplica el material suficiente a fin de alcanzar los espesores recomendados. |

### Proporción de mezcla del producto (en volumen)

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Hardtop AX Comp A | 4 parte(s) |
| Hardtop AX Comp B | 1 parte(s) |

### Diluyente/disolvente de limpieza

Disolvente: Jotun Thinner No. 26 / Jotun Thinner No. 10

Jotun Thinner No. 10 puede usarse cuando los disolventes aromáticos están aprobados.

### Datos de aplicación para pistola airless

Boquilla (inch/1000): 13-19

Presión en boquilla (mínimo): 150 bar/2100 psi

### Datos de aplicación para pistola convencional

Boquilla (inch/1000): 11-19 (HVLP) / 1.1-1.9 mm (calderín de presión)

Presión en boquilla (mínimo): 2.1 bar/30 psi (HVLP) / 2.1 bar/30 psi (calderín de presión)

## Tiempo de secado y curado

| Temperatura del sustrato | 0 °C | 5 °C | 10 °C | 23 °C | 40 °C |
|--------------------------|------|------|-------|-------|-------|
|--------------------------|------|------|-------|-------|-------|

|                                     |      |      |      |     |     |
|-------------------------------------|------|------|------|-----|-----|
| Secado superficial (al tacto)       | 4 h  | 3 h  | 2 h  | 1 h | 1 h |
| Seco para transitar                 | 40 h | 24 h | 16 h | 8 h | 4 h |
| Seco para repintar, mínimo          | 24 h | 18 h | 10 h | 5 h | 3 h |
| Seco/Curado para entrar en servicio | 20 d | 14 d | 10 d | 5 d | 3 d |

Los tiempos de secado y curado se determinan en condiciones de temperaturas controladas y una humedad relativa por debajo del 85%, y a un EPS medio según el rango indicado para cada producto.

Secado superficial (al tacto): estado de secado del producto que no deja huella ni se muestra pegajoso al aplicar una ligera presión con un dedo.

Seco para pisar: tiempo mínimo antes que la pintura pueda soportar tránsito peatonal sin que queden marcas permanentes, huellas u otros daños físicos.

Seco para repintar, mínimo: el tiempo más corto permitido antes que se pueda aplicar la siguiente capa

Seco/Curado para entrar en servicio: tiempo mínimo antes de que la pintura pueda estar expuesta permanentemente al medio previsto.

## Tiempo de inducción y tiempo de mezcla

| Temperatura de la pintura | 23 °C |
|---------------------------|-------|
|---------------------------|-------|

## Resistencia al calor

|                   | Temperatura |        |
|-------------------|-------------|--------|
|                   | Continua    | Pico   |
| Seco, atmosférico | 120 °C      | 140 °C |

Resistente a derrames de la mayoría de aceites, productos de petróleo alifáticos y productos químicos no agresivos.

Duración del pico de temperatura máx. 1 hora.

Las temperaturas indicadas están relacionadas con la retención de propiedades de protección. Las propiedades cosméticas pueden verse afectadas a esas temperaturas.

## Compatibilidad del producto

Dependiendo de la exposición real del sistema de pintura, se pueden usar distintas imprimaciones y acabados en combinación con este producto. Contacte con su oficina de Jotun para el sistema de pintado recomendado.

Capa previa: epoxi, epoxi zinc, mástico epoxi, poliuretano

Siguiente capa: poliuretano

## Envasado (más usual)

|                   | Volumen<br>(litros) | Tamaño de envases<br>(litros) |
|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| Hardtop AX Comp A | 4 / 16              | 5 / 20                        |
| Hardtop AX Comp B | 1 / 4               | 1 / 5                         |

El volumen indicado es para colores producidos en fábrica. Pueden encontrarse variaciones de tamaño y volumen de envasado en otros países debido a regulaciones locales.

## Almacenaje

El producto debe almacenarse de acuerdo con la legislación vigente. Las condiciones por defecto son mantener los envases en un espacio seco, fresco y bien ventilado y alejados de toda fuente de ignición y calor. Los envases deben mantenerse perfectamente cerrados y estancos.

### Tiempo de vida de almacenaje a 23 °C

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Hardtop AX Comp A | 48 meses |
| Hardtop AX Comp B | 48 meses |

En algunos mercados el tiempo de vida de almacenaje puede ser inferior debido a la legislación local. El dato indicado es el tiempo de vida de almacenaje mínimo, tras el cual la calidad de la pintura estará sujeta a re-inspección.

## Precaución

Este producto es sólo para uso profesional. Los aplicadores y operarios deberán ser formados, experimentados y tener la capacidad y equipo para mezclar/agitar y aplicar las pinturas correctamente y de acuerdo con la documentación técnica de Jotun. Los aplicadores y operarios deberán utilizar equipos de protección personal adecuados al usar este producto. Esta guía se proporciona en base al conocimiento actual del producto. Cualquier requerimiento para una modificación que se adapte a las condiciones de la obra deberá remitirse a un representante de Jotun responsable para su aprobación antes de comenzar el trabajo.

## Salud y Seguridad

Por favor, sigan las indicaciones de precaución que se muestran en el envase. Utilizar en condiciones de buena ventilación. No inhalar las pulverizaciones. Evitar el contacto con la piel. Las salpicaduras sobre la piel deben limpiarse inmediatamente con un limpiador adecuado, agua y jabón. Sobre los ojos, enjuagar con agua abundante y requerir inmediata atención médica.

## Variación del color

Cuando proceda, los productos principalmente destinados para su uso como imprimaciones o antifouling pueden tener leves variaciones en color entre distintas partidas. Estos productos pueden decolorar y calentar cuando estén expuestos a luz del sol y a la intemperie.

## Nota de descargo

La información contenida en este documento se ofrece en base a nuestro conocimiento y en ensayos de laboratorio así como en nuestra experiencia práctica. Los productos de Jotun se consideran como mercancías semielaboradas y como tal, los productos se utilizan a menudo bajo condiciones ajenas a Jotun. Jotun solo puede garantizar la calidad del producto en sí. Es posible que se deban realizar ajustes menores en caso de necesidad de cumplir con exigencias legales locales. Jotun reserva el derecho de modificar los datos sin previo aviso.

Los usuarios deben consultar siempre Jotun para una orientación específica sobre la idoneidad de este producto para sus necesidades y prácticas específicas de aplicación general.

Si hay discrepancias de texto entre distintas ediciones idiomáticas, prevalecerá la versión en lengua inglesa (UK).