



Tinte protector hidrorrepelente decorativo para maderas. Base agua. Alta tecnología alemana.

Características

Tratamiento decorativo sin brillo que protege la madera realzando su veta y otorgando un agradable y duradero color de aspecto natural. **Algifol Color®** protege de la radiación ultravioleta, de aguas lluvia o de riego, repele ataque de hongos e insectos xilófagos. Se enlaza químicamente a la madera, con lo que se logra una prolongada duración de hasta 6 años sobre fachadas. Dado que no altera la capacidad de difusión de vapor de la madera, el nivel de tensión de ésta será reducido.

Propiedades

- No forma película, deja respirar, alta capacidad de difusión de vapor
- Sin brillo
- Realza la veta natural
- Sin olor
- No tóxico
- Se enlaza químicamente a la madera
- Aspecto muy natural



Campos de aplicación

En madera de pinos (con y sin impregnación CCA) o nativas tanto en exteriores como interiores, como p. Ej. entablados, tejuelas tapacanes, revestimientos de muros, entramados, balcones, ventanas, cerchas, muebles de jardín, y otros elementos de madera. Muy buen comportamiento sobre techos de tejuela de alerce nuevos o para su repintado incluso sobre tratamiento anterior tipo "Carbonileo" que tenga a lo menos un año de antigüedad. (**Algifol Color®** Negro Techo).

Composición

Algifol Color® es acuoso y libre de disolventes orgánicos dañinos para la salud y el ambiente. Su composición está basada en polímeros de última generación, pigmentos transparentes sólidos a la radiación U.V., fungicidas e insecticidas.

Colores

Alerce, Caoba, Castaño, Nogal, Pino, Pino Oregón, Negro Techo e Incoloro. **La versión incolora es sólo para interiores.** Todos los colores son mezclables entre sí. Para uso en exteriores se pueden rebajar los tonos de cada color agregando 1 parte de incoloro por 4 partes de color como máximo.

Tiempo de secado

Seca al tacto en 10 a 15 minutos. La segunda mano se aplica idealmente inmediatamente sobre la primera mano, pudiendo aplicar 2 o 3 manos el mismo día. Proteger de la acción del agua por 24 horas. Libre de pegajosidad durante el secado.

Preparación de superficie

En maderas nuevas eliminar polvo, grasa, aceite, ceras y eventuales residuos de encolado "finger joint", en maderas pintadas, eliminar totalmente barnices antiguos o pinturas. Idealmente se lijará la superficie. NO imprimir con aceite de linaza.

AGITAR BIEN EL CONTENIDO ANTES Y DURANTE SU USO. NO ADICIONAR AGUA.

Evitar aplicar sobre madera caliente por exposición al sol, preferir sectores sombreados. El contenido de humedad de la madera no deberá exceder al 20% al momento de pintar.

NO aplicar a temperaturas ambientales y de la madera inferiores a 5 °C y humedad relativa del aire sobre 65%.



Forma de aplicación

El mejor método de aplicación de **Algifol Color®** es utilizando brocha de buena calidad, idealmente de material sintético o esponja. Si bien la aplicación de una sola mano de **Algifol Color®** es suficiente para lograr la protección necesaria, se podrá mejorar y acentuar un buen aspecto aplicando una segunda mano inmediatamente sobre la primera. Evitar el chorreo y aplicar en forma pareja. Los tonos obtenidos sobre maderas rojas o blancas pueden ser diferentes, por lo que se recomienda realizar las pruebas del caso.

Algifol Color® para ser repintado solo requiere de un lijado suave para limpiar la superficie.

Rendimiento

Madera:

Una mano: 40 m² por galón aprox.

Dos manos: 32 m² por galón aprox.

Para no afectar sus propiedades, el rendimiento no deberá exceder los 10 m² por litro; es decir, aplicar mínimo 100 cc de producto por m².

Limpieza de utensilios

Lavar con abundante agua inmediatamente después del uso. Remojar pinceles en agua entre jornadas.

Almacenamiento

Lugar fresco y seco, a temperaturas de 5 a 25 °C. Mantener el envase herméticamente cerrado. Bajo estas condiciones, su resistencia al almacenamiento es de 18 meses.

Presentación

Listo para usar en:

Botella de 1 litro

Balde de 1 galón

Balde de 5 galones

Precauciones

Como en todo producto químico, será necesario proteger los ojos y evitar inhalación y contacto con la piel prolongados. No ingerir y evitar el contacto directo con alimentos. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión pedir ayuda médica.

Limitaciones

No utilizar en cajas de colmenas, interiores de saunas, juguetes de niños y utensilios que entren en contacto directo con alimentos. No aplicar sobre madera de ciprés.

