



FICHA TÉCNICA

Maxi Rubber Industrias Químicas Ltda.
Avenida Luigi Papaiz, 843 - Diadema - São Paulo / SP
+55 11 4092 7777 | SAC 11 0800 777 0777
www.maxirubber.com.br

PRODUTO

Primer PU 411

INDICAÇÃO DE USO

Indicado para promover enchimento e aderência na preparação de superfícies metálicas em pinturas gerais ou em pequenos reparos, apresenta bom desempenho quando aplicado em conjunto com acabamentos em poliuretanos e/ou poliéster. Para aplicação em peças plásticas e fibra de vidro é recomendado o uso da Seladora para Plástico MAXI RUBBER.

COMPOSIÇÃO BÁSICA


Primer: Resina Acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, solventes orgânicos e aditivos.
Catalisador: Poliisocianato e solventes orgânicos.
Diluyente: Solventes orgânicos.

CATÁLISE



4 partes em volume do Primer PU 411
1 parte em volume do Catalisador Primer PU 411

DILUIÇÃO



1 parte em volume do Diluyente para PU Maxi Rubber

VISCOSIDADE DE APLICAÇÃO



18 - 30 segundos Copo Ford 4 à 25°C

APLICAÇÃO



- Homogeneizar o produto antes de sua aplicação.
- Aplicar de 2 a 3 demãos, respeitando o intervalo de aplicação de 5 - 10 minutos entre demãos.

TIPO DE PISTOLA




- Pistola convencional - bico: 1.5 mm - 2.0 mm
 - Pressão de aplicação: 40 - 50lbs/pol
- Pistola HVLP - bico: 1.7 mm - 1.9 mm
 - Pressão de aplicação: 21 - 36lbs/pol

SECAGEM




Tempo de secagem ao ar a 25°C
Toque: 20 - 30 minutos
Manuseio: 1h - 2h
Total: 2 h - 3h para lixamento
Estufa (60°): 30 minutos

LIXAMENTO



A seco: iniciar com lixa 320 ou 400 / finalizar com lixa 400 ou 600



A úmido: iniciar com lixa 400 / finalizar com lixa 600

RENDIMENTO TEÓRICO

10 m /litro por demão. De 20 a 50 microns por demão (podendo variar de acordo com a diluição realizada)

Nota: Na prática, o rendimento depende de vários fatores, como o formato do objeto, imperfeições da superfície, método de aplicação e variações durante a aplicação.

EMBALAGENS

PRIMER

- 2MG002 - 900ml
- 2MG029 - 3,6L

CATALISADOR

- 9MB022 - 225ml
 - 9MB049 - 900ml
-

PRAZO DE VALIDADE

2 anos, estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

DICAS

- Para metais ferrosos e não ferrosos, preparar a superfície e aplicar Wash Primer Maxi Rubber para uma perfeita adesão e maior proteção anticorrosiva.
 - Se necessário, corrigir imperfeições do primer com massa rápida e reaplicar o primer sobre a área.
 - Utilizar sempre o thinner indicado para a diluição.
 - Efetuar o lixamento somente após o tempo de secagem recomendado a fim de evitar mapeamento.
-

SAÚDE E SEGURANÇA



- Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados.
 - Favor consultar FISPQ.
 - Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto.
 - Usar luvas de borracha nitrílica e óculos de segurança para manusear o produto.
 - Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e partículas ao aplicar o produto.
-

.....

Estas informações representam o melhor do nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que diz respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa se reserva o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

.....

Data	Revisão	Elaborado	Aprovado
2017	01	Equipe Técnica	Douglas Sako
